

ウッドブリース コンクリートビス引き抜き強度試験

株式会社 高本コーポレーション
 東京都千代田区九段北3-2-2 BRONZEY2
 TEL: 03-3222-1981 FAX: 03-3222-1982



□ 製品概要

留具 : ウッドブリース コンクリートビス Φ6mm 及び ラスラック
 材質 : 鋼製
 鍍金 : ラスパート

□ ビス引き抜き強度試験結果

接着試験日 : 平成25年9月26日

ビス及び下穴仕様	試験結果	備考
ウッドブリースコンクリートビス 6φ x 80mm 半ネジ		
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴53φ)	325Kgf	
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴55φ)	245Kgf	コンクリートの破壊で試験終了
ウッドブリースコンクリートビス 6φ x 75mm 半ネジ		
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴53φ)	300Kg	
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴55φ)	225Kg	
ウッドブリースコンクリートビス 6φ x 70mm 半ネジ		
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴53φ)	275Kg	
コンクリート圧縮強度24N/m ² 、ねじ込み深さ30mm(下穴55φ)	210Kg	コンクリートの破壊で試験終了

ウッドブリース コンクリートビス Φ6mm
 及び ラスラック



試験状況

